

- ▶ Рекомендуется приобретать на 10–15% больше расчетного количества плитки, так как в зависимости от типа укладки и особенностей покрываемой поверхности часть плитки может уйти в отходы.
- ▶ Минимальный рекомендованный шов укладки плитки составляет 2 мм.
- ▶ Перед укладкой необходимо проверять плитки на наличие дефектов и на соответствие по оттенку и рисунку. В случае обнаружения дефектов следует вернуть плитку продавцу в оригинальной упаковке.
- ▶ Стоит учитывать, что в каждой упаковке вариативность лиц может быть различной, так как плитка фасуется машинным способом. Это означает, что в одной упаковке могут быть не все лица или какие-то лица могут повторяться.
- ▶ Рекомендуется осуществлять предварительную раскладку всей плитки «на сухую», т. е. до укладки, чтобы подобрать гармоничный рисунок путем раскладки разных лиц и поворота на 180° повторяющихся плиток.
- ▶ Претензии после укладки плитки изготовителем не принимаются.
- ▶ Перед укладкой необходимо подготовить поверхность, на которую будет осуществляться укладка. Поверхность нужно выровнять и прогрунтовать.
- ▶ Для наклейки плитки рекомендуется использовать сухие смеси, соответствующие типу помещения и наклеиваемой плитке. Приготовленный строго в соответствии с инструкцией клей необходимо нанести равномерным слоем, не превышая разрешенной для данного клеевого состава толщины. Клей нанести на всю монтажную поверхность плитки и разровнять зубчатым шпателем. Затирку швов можно производить только после полного затвердевания клеящих материалов. Необходимо строго соблюдать технологию наклейки плитки, рекомендуемую производителем клеевой смеси. В противном случае может растрескаться глазурь плитки вплоть до полного ее разлома! При наклейке плитки не допускается использовать клей «Бустилат» и синтетические клеи и замазки.
- ▶ Затирку швов можно производить только после полного затвердевания клеящих материалов. Очистку поверхности от клеевых материалов можно производить не более чем через 5 минут.
- ▶ После укладки плитки не оставлять клей и затирочный состав на объемных, позолоченных, матовых, зеркальных фрагментах декоративных элементов во избежание его высыхания и затвердевания, так как состав может испортить поверхность. При попадании рекомендуется смыть большим количеством воды.
- ▶ При уходе за плиткой следует максимально ограничить применение абразивных моющих средств на кислотной основе.
- ▶ Перед использованием любых чистящих средств протестировать их на незаметном участке плитки, чтобы не получить непредвиденного результата воздействия на облицованную поверхность.
- ▶ Удалять загрязнения мягкой тканью со слабым мыльным раствором или не абразивными нейтральными химическими средствами. Это поможет избежать разъедания поверхности и появления царапин.
- ▶ Не оставлять бытовую химию на плитке дольше, чем указано в инструкции к средству. После обработки всегда промывать поверхность плитки чистой водой.